

IRONCAST SY 50



Gia Công Kim Loại



Dầu tổng hợp sử dụng cho khuôn đúc tháo rời

Ứng Dụng

- **IRONCAST SY 50** là dầu tổng hợp cho khuôn đúc tháo rời cho quá trình đúc liên tục của các thanh thép.
- **IRONCAST SY 50** có khả năng chống oxi hóa xuất sắc và không để lại cặn trong suốt quá trình đúc. Ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp giữa thép và thành bên trong của khuôn, do đó cho phép dòng sản phẩm liên tục và đồng nhất của thép
- **IRONCAST SY 50** làm tăng năng suất quá trình đúc liên tục của thép bằng việc ngăn chặn bao gồm sự oxi hóa bề mặt và tránh khả năng hình thành cặn rắn gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng khuôn đúc.
- **IRONCAST SY 50** được chứng nhận bởi DANIELI

Ưu Điểm

- Điểm chớp cháy và tự cháy cao
- Khả năng chống oxi hóa xuất sắc
- Sản phẩm không tạo tro, không để lại cặn
- Giảm khả năng hình thành hơi đáng kể
- Cho chất lượng thành phẩm tốt hơn
- Tăng tuổi thọ của khuôn đúc.

Các Đặc Tính Tiêu Biểu	Phương Pháp	Đơn Vị	IRONCAST SY 50
Sự thể hiện	Bằng mắt	-	Trong và sáng
Tỉ trọng ở 15 ⁰ C	ISO 3675	Kg/m ³	919.5
Độ nhớt ở 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	51
Độ nhớt ở 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	9.5
Điểm chớp cháy cốc hở	ISO 2592	°C	306
Chỉ số xà phòng hóa	ISO 3567	mg KOH/g	107-190
Trị số axit	ISO 6618	mg KOH/g	<0.1

*Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

TOTAL VIỆT NAM
22-01-2015(thay thế cho phiên bản 19-09-2014)
IRONCAST SY 50
1/1



Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam www.quick-fds.com.